

AF8839

ADHÉSIF PLANCHERS D'INGÉNIERIE & PLANCHETTES DE VINYLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AF8839 est un adhésif sans solvant à base de caoutchouc à haute adhérence pour l'installation de planchers en bois d'ingénierie, de planchettes de vinyle, de parquets en bois exotique sur contreplaqué de grade pour plancher T&G, OSB, béton durci, gypse apprêté, système de plancher chauffant, panneaux d'insonorisation et de membrane d'imperméabilisation. Pour pose directe et double encollage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Qualité supérieure**
- **Viscoélastique**
- **Haute teneur en solides**

PRÉPARATION

La surface doit être stable, linéaire, propre, sèche et exempte de contaminants. L'adhésif et les matériaux doivent être acclimatés et maintenus à la température ambiante et au même niveau d'humidité attendus après l'installation (entre 15 et 25 °C, HR ne dépassant pas 65%) 24. Les meilleurs liens sont obtenus lorsque le contenu en humidité du sous-plancher et du revêtement de bois se situe entre 8% et 12%. Les dalles de béton doivent être complètement durcies et exemptes d'humidité et de pression hydrostatique. Là où une forte humidité est susceptible d'être présente, une couche de la membrane d'imperméabilisation est suggérée. Sur plancher avec système de chauffage, le système doit être éteint au moins 48 heures avant et durant l'installation du plancher; après 72 heures, la température peut graduellement être montée jusqu'à 27 °C. Mesurer, couper et ajuster avant d'appliquer l'adhésif.

APPLICATION DE PLANCHER D'INGÉNIERIE

Étendre l'adhésif avec une truelle dentée en V de 5 mm (3/16"x3/16"x3/16") tenue à un angle de 45°. Appliquer l'adhésif uniformément sur la surface qui peut être recouverte en 20 minutes environ. Laisser un espace minimum de 6 mm (1/4") non couvert le long des murs et des structures permanentes pour l'expansion normale du bois. Mettre en place les lamelles en pressant dans la colle en utilisant un maillet en

caoutchouc ou en marchant dessus pas à pas plusieurs fois dans toutes les directions. Vérifier le transfert d'adhésif à l'arrière des lamelles. L'installation terminée doit être immédiatement roulée dans les deux sens avec un rouleau de 100 lb. Laisser sécher 24 heures avant de circuler et 72 heures avant de déplacer des meubles. **RENDEMENT avec la truelle en V de 5 mm** : environ 1,8 m c / L (75 pi ca / gallon)

APPLICATION DE PLANCHETTE DE VINYLE

Étendre l'adhésif sur la surface à l'aide d'une truelle dentée en V de 1,5 mm (1/16"x1/16"x1/16") tenue à un angle de 45°. Pour une installation permanente, appliquer suffisamment de colle pour que les planchettes soient posées alors que la colle est humide (environ 20 minutes). Mettre en place les planchettes en les pressant dans l'adhésif. Occasionnellement, vérifier le transfert d'adhésif à l'endos en soulevant un des coins. Une fois l'installation terminée, utiliser un rouleau de 75 lbs pour assurer un transfert optimal de l'adhésif. Laisser sécher 24 heures avant de circuler et 72 heures avant de déplacer les meubles. Pour la pose des installations temporaires ou sur des surfaces non poreuses, laisser sécher l'adhésif jusqu'à l'état collant au toucher (entre 45 et 90 minutes). **RENDEMENT avec la truelle en V de 1,5 mm** : environ 4 m c / L (165 pi ca / gallon)

APPLICATION DE PANNEAU D'INSONORISATION

Étendre l'adhésif sur la surface avec une truelle crantée en U de 1,6 mm x 0,8 mm x 0,8 mm (1/16"x1/32"x1/32") tenue à angle de 45°. Dans les 20 minutes suivant l'application de l'adhésif, mettre le panneau en place et appuyer fermement contre le sol, en pressant l'adhésif entre les deux surfaces. Aucun temps d'attente n'est nécessaire pour étaler l'adhésif sur le panneau pour une installation en double encollage. **RENDEMENT avec la truelle en U** : 3,6 m² / L (150 pieds carrés / gallon)

AF8839

ADHÉSIF PLANCHERS D'INGÉNIERIE & PLANCHETTES DE VINYLE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	75,000 – 85,000 cps (4/20 rpm/25°C)
Solides	74 – 77 %
Couleur	Beige
Odeur	Faible à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
Poids spécifique	1.15
Temps d'exposition à l'air	20 minutes
COV calculé	< 100 g/L moins l'eau < 5 % par poids

ATTENTION

Consulter les normes de l'industrie. Se conformer à toutes les exigences du code du bâtiment. Se référer aux recommandations du fabricant du planchers ou des planchettes pour la disposition, les exigences d'espace d'expansion et les instructions d'installation détaillées. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de déterminer avant d'utiliser de la convenance et de la compatibilité des produits pour l'utilisation prévue. L'adhérence optimale est obtenue après une semaine. Une fois sec, cet adhésif reste collant/gommant.

NETTOYAGE

Nettoyer les mains, les outils et l'excès d'adhésif avec de l'eau chaude savonneuse avant que le produit ne sèche. Si l'adhésif a séché, utiliser un nettoyeur/dissolvant pour adhésif avec prudence.

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AF8839-950	950 ml	6	72	432
AF8839-378	3.78 L	2	20	100
AF8839-015	15 L	1	16	48

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le contenant d'origine non ouvert.

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10 °C en transit. Les cycles prolongés ou répétés doivent être évités.

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1^{ère} lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2^{ème} lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1^{er} jour de production de l'année courante.

Exemple: LA0123

1^{ère} lettre : L = 2020

2^{ème} lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123^{ème} cuvée produite depuis le 1^{er} janvier 2020

AF8839

ADHÉSIF PLANCHERS D'INGÉNIERIE & PLANCHETTES DE VINYLE

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

DATE DE REVISION

Juin 2025

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.
550 avenue Marshall,
Dorval, Qc CANADA H9P 1C9

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Produit fabriqué pour la vente et usage au Canada seulement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.adhesifsdurapro.com.

