

BULLETIN TECHNIQUE

G-2424

DATE DE PARUTION: 09/15/2025

DESCRIPTION	Le G-2424 est un adhésif à base de polyvinyl acétate précatlysé. Destiné pour donner une liaison forte et durable avec les composantes typiques d'une porte telles le masonite, MDF, le carton ondulé, le bois de particules, l'isolant antifeu à base minérale...	
USAGE	Utilisée dans le collage de face et de bord, et l'assemblage des portes de bois ou des portes minérales coupe-feu.	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Présente une liaison forte et durable• Rencontre et surpasse les normes du NWWDA I.S.1/C.S.A-0132.2.3 Type1 porte unie• Approuvé sur les constructions de portes coupe-feu Georgia Pacific et Weyerhaeuser• Cet adhésif est approuvé pour l'emploi dans l'assemblage de portes coupe-feu 45,60 et 90 minutes, avec ou sans surfaces laminées en plastique.	
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	Viscosité (cps):	4,200 - 4,800
	Solides (%):	48 - 52
	pH:	4.5 - 5.0
	Masse volumique :	1.11
APPLICATION	Brosse; rouleau; épandeur. Peut être pressé chaud / froid ou la fréquence radio (RF)	
AUTRES DONNÉES	Température d'opération minimale: 9°C Couleur: Humide-Blanc; Sec-Transparent Stabilité de gel/dégel: stable	
FORMAT D'EMBALLAGE	18.9 L pail 1,100 tote	220 kg drum Le poids peut varier
ENTREPOSAGE	Faire rotation du stock. Protéger du gel. Ne pas mélanger avec d'autres adhésifs.	
LIMITATION	Durée de vie: Stable pendant trois (3) mois à compter de la date de fabrication.	

Les recommandations sont basées sur des essais et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits ont été transportés, manipulés ou utilisés par l'acheteur, toute recommandation ou vente est faite sous condition que nous ne soyons pas tenus responsables de quelque dommage que ce soit résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a l'autorisation de déroger à ou de changer cette disposition.