

## BULLETIN TECHNIQUE

# G-2539

DATE DE PARUTION: 08/20/2024

<b>DESCRIPTION</b>	G-2539 est un adhésif autoréticulant à base d'acétate de polyvinyle pré-catalisé. G-2539 est en conformité pour l'emploi dans l'assemblage de portes coupe-feu pour 20 à 90 minutes.	
<b>USAGE</b>	G-2539 est utilisé pour le collage des placages, des rebords, des joints à peigne ainsi que pour l'assemblage des portes.	
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CSA 0112.8 M1977 - Type II</li><li>• BS EN 204:1991 - Classe D3</li><li>• DIN # 68602 - Classe B3</li><li>• CSA - 0132.2.3 type 1 adhésif pour portes unies en bois</li><li>• NWWDA I.S. 1 type 1 adhésif pour portes unies en bois</li></ul>	
<b>PROPRIÉTÉS PHYSIQUES</b>	Viscosité (cps):	4000 - 5000
	Solide (%):	48 - 50
	Masse volumique:	1.08
	pH:	2.5 - 3.5
<b>APPLICATION</b>	Pinceau, rouleau, applicateur de colle. Presse froide, presse chaude ou presse radio fréquence (RF).	
<b>AUTRES DONNÉES</b>	Couleur: Liquide: blanc ; Sec: clair Température minimale d'opération: 10°C Température d'application: 15 - 22°C	
<b>FORMAT D'EMBALLAGE</b>	220 kg baril	1,100 Kg tote
	22,000 Kg vrac	poids peut varier
<b>ENTREPOSAGE</b>	Garder à l'abri du gel. Faire la rotation des stocks. Stable pour une période de 3 mois dans le contenant d'origine non-ouvert à compter de la date de fabrication à 21°C.	
<b>LIMITATION</b>	La viscosité augmentera avec le temps. La qualité du G-2539 demeure adéquate tant que la consistance du produit redevient onctueuse après agitation. La stabilité est optimale lorsque stocké entre 5 et 15°C.	

Les recommandations sont basées sur des essais et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits ont été transportés, manipulés ou utilisés par l'acheteur, toute recommandation ou vente est faite sous condition que nous ne soyons pas tenus responsables de quelque dommage que ce soit résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a l'autorisation de déroger à ou de changer cette disposition.