

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AM3274 est un adhésif conçu pour sceller les joints et les coins superposés des membranes de vinyle pour patio, des tissus et de certains plastiques tel que les bandes de chant en PVC. Pour emploi sur surfaces verticales et horizontales. AM3274 résiste aux conditions de température de -29°C à 49°C. Forme un lien permanent résistant aux intempéries et durable. Ne convient pas pour les installations de plomberie et systèmes sous pression.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Séchage rapide
- Non-jaunissant
- Résistant aux intempéries

PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi jusqu'à consistance uniforme. Aucune dilution nécessaire. La surface doit être stable, linéaire, poreux, propre, sec et libre de contaminants. Les substrats et matériaux doivent être au-dessus de 10°C. Pré-ajuster les pièces avant d'appliquer l'adhésif. Appliquer temporairement un ruban adhésif de 1" (2.5cm) sur la feuille inférieure à 1/16" (1.6mm) du bord superposé.

APPLICATION

A l'aide d'un pinceau résistant aux solvants, appliquer une couche uniforme de colle du contenant dans la zone souhaitée. Appliquer une quantité suffisante de colle en insérant 1/4" (6.35 mm) à 1/2" (12.7 mm) sous la membrane superposée. Ne faites que 3' à 6' (1-2 m) à la fois. Ne laissez pas de vides pour créer une barrière anti-humidité. Attendre une minute. Ensuite, utiliser un rouleau de joint pour papier-peint et rouler sur le joint en appliquant une pression pour assurer un bon contact des surfaces et éliminer les poches d'air. Ne pas utiliser de pression excessive car cela pourrait altérer la couche de vinyle. L'excédant de colle doit déborder sur le ruban adhésif. Attendre une minute et répéter cette procédure. Pour des résultats optimaux, répéter une troisième fois. Après 30 minutes, retirer le ruban adhésif. La colle à chevauchement sèche transparent pour assurer un joint pratiquement invisible. Limiter la circulation pendant 3 jours afin de permettre à l'adhésif de sécher complètement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	1,200 - 1,400 cps (4/20 rpm/25°C)
Solides	22 - 24 %
Couleur	Clair
Odeur	Ketone
Poids spécifique	0.89
Temps de séchage (la basse température et haute humidité augmentent le temps de séchage)	Temps de mise en place: 1 - 6 minutes Manutention : 30 minutes Durcissement: 3 jours
COV	> 50 g/L ; < 490 g/L
Point éclair	-20°C
Température d'application	10°C to 35°C
Température de service	-29°C to 49°C
Résistance aux intempéries	Excellent (lorsque sec)

POUVOIR COUVRANT

1 pot (236 ml, 8 oz) couvre de 40 à 80 pieds linéaire (12-24 m) de joint sur la base de ¼" (1.27 cm) ou ½" (1.27 cm) de chevauchement.

Remarque: les rendements indiqués sont basés sur des calculs théoriques à des fins de comparaison et peuvent varier en fonction des conditions particulières du chantier. Les surfaces et les substrats poreux peuvent nécessiter plus d'adhésif que le taux de couverture typique.

NETTOYAGE

Nettoyer les mains et les outils immédiatement après utilisation avec du toluène.

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Ce produit forme un gel à basse température mais il revient à consistance normale après réchauffement à température ambiante. Protéger du gel. Le produit est stable jusqu'à -10°C en transit.

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AM3274-236	236ml	12	192	2112
AM3274-378	3.78 L	2	36	180
AM3274-189M	18.9 L	1	16	48

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

PRÉCAUTIONS

CONTENU NOCIF. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Porter un masque. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet pouvant produisant des étincelles, tel un moteur électrique. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Utilisez un outil comme un tournevis pour ouvrir le contenant. Refermer le contenant après chaque utilisation. **Premiers soins:** Contient Acétone; Tétrahydrofuran, Méthyl éthyl cétone . En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. SE RÉFÉRER A LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 chiffres.

1^{er} et 2^{ième} chiffres = derniers 2 chiffres de l'année de production.

3^{ième} et 4^{ième} chiffres = correspond au mois de production.

5^{ième} et 6^{ième} chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 01 au 1^{er} jour du mois de production.

Exemple: 191215

1^{er} et 2^{ième} chiffres = 19 = 2019

3^{ième} et 4^{ième} chiffres = 12 = décembre

5^{ième} et 6^{ième} chiffres = 15 = 15^{ième} cuvée produit en décembre

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée.

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Fabriqué pour vente et usage au Canada.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.dural.ca.

DATE DE REVISION

Mars 2020

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.
550 avenue Marshall, Dorval, Québec,
CANADA H9P 1C9

