

AM3275

ADHÉSIF MEMBRANE VINYLE (BASE D'EAU)

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AM3275 est une colle latex à base d'eau formulée pour la pose permanente de membranes en PVC sur contreplaqué de grade extérieur, bois traité sous pression, béton durci. AM3275 résiste aux conditions de température de -29°C à 49°C. AM3275 est excellent pour coller les membranes en PVC lisses ou laminées à un endos tissé aux patios, marches, aires de jeux, terrasses et autour de la piscine pour installations résidentielles et commerciales légères.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Faible COV

Application de pose humide sur un côté

Haut pouvoir collant

Résistant aux intempéries

PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi jusqu'à consistance uniforme. Aucune dilution nécessaire. La surface doit être stable, linéaire, propre, sèche et exempte de contaminants. Appliquer lorsque la température ambiante et la température du substrat sont de 10°C et en hausse.

APPLICATION

Étendre la membrane en position sans adhésif. À partir des bords, replier la membrane juste au-delà de sa moitié.

A l'aide d'un pinceau doux, un rouleau à polis moyens ou une truelle en U 1/16"x1/16"x1/16", appliquer une couche uniforme de l'adhésif sur la surface à recouvrir. Placer la membrane sur la colle pour permettre le transfert complet de l'adhésif au dos de la membrane. Éviter les plis et les poches d'air. Après l'installation complétée, utiliser un rouleau en métal 3 sections de 75 lb, en travaillant du centre vers les bords appliquer une pression ferme sur toute la surface dans les deux directions à angle de 90° l'un de l'autre. Minutieusement, les bords peuvent être coupés pour la finition immédiatement.

Sur les détails de surfaces verticales, utiliser l'adhésif pour membranes en vinyle DURAPRO AM0220 ou AM0295.

Pour sceller les joints, utiliser la colle de chevauchement DURAPRO AM3274.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	22,000 – 24,000 cps (4/20 rpm/25°C)
Solides	54 - 56 %
Couleur	Blanc
Odeur	Faible à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
Poids spécifique	1.08
Temps de séchage (la basse température et haute humidité augmentent le temps de séchage)	Temps de travail: 30 - 45 minutes Durcissement: 15 jours
COV	< 50 g/L
Point éclair	Non-applicable
Température d'application	10°C to 35°C
Température de service	-29°C to 49°C
Résistance aux intempéries	Excellent (lorsque sec)

POUVOIR COUVRANT

1 Litre couvre approximativement 1.5 m² (60 p.c./gallon) d'aire de surface.

Remarque: les rendements indiqués sont basés sur des calculs théoriques à des fins de comparaison et peuvent varier en fonction des conditions particulières du chantier. Les surfaces et les substrats poreux peuvent nécessiter plus d'adhésif que le taux de couverture typique.

ATTENTION

Se reporter aux recommandations du fabricant de la membrane pour des instructions d'installation détaillées. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment. Ne pas utiliser pour l'épissure. La force d'adhérence augmentera avec le vieillissement; attendre jusqu'à une semaine pour une cure complète.

NETTOYAGE

Nettoyer les mains et les outils immédiatement après à l'eau tiède.

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AM3275-950	950 ml	6	72	432
AM3275-378	3.78 L	2	20	100
AM3275-189P	15 L	1	16	48

AM3275

ADHÉSIF MEMBRANE VINYLE (BASE D'EAU)

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable à -10°C durant le transit.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1^{ère} lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2^{ème} lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1^{er} jour de production de l'année courante.

Exemple: KA0123

1^{ère} lettre : K = 2019

2^{ème} lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123^{ème} cuvée produite depuis le 1^{er} janvier 2019

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Fabriqué pour vente et usage au Canada.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.adhesifsdurapro.com.

DATE DE REVISION

Octobre 2020

FABRIQUÉ PAR:

Dural
division de MULTIBOND Inc.
550 avenue Marshall
Dorval, Québec,
CANADA H9P 1C9