

AF2607

ADHÉSIF À PLANCHER FLOTTANT

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AF2607 est un adhésif spécifiquement conçu pour l'installation flottante de planchers de bois d'ingénierie ou laminé sur béton durci, contreplaqué bouveté grade plancher, panneaux agglomérés, membranes acoustiques ou planchers à chauffage radiant soit à l'étage ou sous le niveau du sol.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Résistance à l'eau PVA Type II
- Adhésif siliconisé
- Facile à nettoyer

PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi. L'adhésif, les matériaux doivent être à une température ambiante entre 15°C et 25°C. Toutes les surfaces doivent être propres et sèches. Assurez-vous que la rainure est libre de poussière ou résidus. Les meilleurs liens sont obtenus lorsque le contenu en humidité du bois est entre 8% et 12%.

APPLICATION

Appliquer directement de la bouteille de plastique. Appliquer l'adhésif généreusement dans la rainure sur toute la longueur de la planche. Étaler la colle pour que le surplus sorte lorsque les pièces sont assemblées. Ajuster les panneaux fermement en utilisant un maillet de caoutchouc en suivant les instructions de pose du fabricant de plancher. Lorsque la colle devient transparente, enlever l'excédent en soulevant le feuille. Laisser sécher 24 heures avant de circuler ou déplacer des meubles.

POUVOIR COUVRANT

1 bouteille (518ml) couvre approximativement 121 mètres linéaires (400 pieds en longueur), équivalent à 14 m² (150 p²) d'aire de surface avec des planches de 9 cm (3 ½") en largeur.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	4,000 – 5,000 cps (5/20 rpm/25°C)
Solides	48 – 50 %
Couleur	Blanc lorsque liquide Transparent lorsque sec
Odeur	Faible à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
Poids spécifique	1.06
Temps d'assemblage	5 minutes
COV calculé (SCAQMDR 1168) (Ecologo UL2762)	< 100 g/L moins l'eau < 5 % par poids

ATTENTION

Consulter les normes de l'industrie. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment. Se référer aux recommandations du fabricant de plancher de bois pour la pose, le jeu de dilatation requis et les instructions d'installation détaillées. Doit sécher 5 heures avant d'exposer à l'eau ou à l'humidité.

NETTOYAGE

Laver les mains et les outils et l'excédant d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si l'adhésif a séché, enlever le feuille en le soulevant.

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. La stabilité de AF 2607 est à son optimum lorsque le produit est conservé entre 5°C et 15°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C durant le transit.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert. Bien que la viscosité de AF 2607 augmente avec le temps, la qualité demeure adéquate tant que la consistance du produit redevient onctueuse après agitation.

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AF2607-518	518 ml	8	160	800

AF2607

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED. Produit certifié à impact environnemental réduit (ECOLOGO UL2762).

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1^{ère} lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2^{ème} lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1^{er} jour de production de l'année courante.

Exemple: LA0123

1^{ère} lettre : L = 2020

2^{ème} lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123^{ème} cuvée produite depuis le 1^{er} janvier 2020

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Produit fabriqué pour la vente et usage au Canada seulement.

ADHÉSIF À PLANCHER FLOTTANT

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.dural.ca et www.adhesifsdurapro.com.

DATE DE REVISION

Janvier 2021

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.
550 avenue Marshall,
Dorval, Qc CANADA H9P 1C9

