

AW3515

COLLE MÉLAMINE

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AW3515 est un adhésif à base d'acrylique formulé pour coller des matériaux non poreux (mélamine, vinyle, stratifiés haute pression, bandes de chant en PVC, placage, métal, pierre, tissu, moulures, applications décoratives) sur des substrats poreux (bois, panneaux de particules, MDF). AW3515 fonctionne également très bien sur les surfaces peintes.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Sèche clair, ne jaunit pas
- Haute résistance
- Idéale pour matériaux difficiles

PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi. L'adhésif et les matériaux doivent être à une température ambiante au-dessus de 10°C. Toutes les surfaces doivent être propres et sèchent. Au moins une des surfaces doit être poreuse. Les meilleures liaisons sont obtenues à une température de 20°C et 25°C.

APPLICATION

Appliquer avec un pinceau, un rouleau ou un épandeur de colle ou directement à partir de la bouteille en plastique pour des applications plus fines. Appliquez généreusement de la colle sur la surface poreuse. Joindre les pièces pendant que la colle est encore humide et mettre sous serre pour stabiliser l'assemblage. Lorsque la colle devient translucide, un lien s'est formé. Laisser sécher 3-4 heures avant l'usinage ou le ponçage.

GUIDE (A 20°C & 50% HR)

Temps d'ouverture : 5-20 minutes
Temps de pressage : 30-60 minutes
Temps de prise : 3 - 4 heures
Temps de durcissement : 24 heures

Taux d'étalement : approx. 6 m²/L (240 p²/gallon)

INFORMATION ADDITIONNELLE

- Non recommandé pour usage extérieur ou les applications où l'humidité est probable ;

- Ne convient pas pour les applications porteuses ou structurelles.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité (5/20 rpm/25°C)	2,000 – 6,000 cps
Solides	52 - 55 %
Poids spécifique	1.07
Ph	4 – 6
Couleur	Blanche
Film sec	Transparent
COV calculé (SCAQMDR 1168)	< 30 g/L moins l'eau < 5 % par poids

NETTOYAGE

Laver les mains et les outils avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a séché, nettoyer avec une solution de 50% d'acétone et d'eau. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l'excès.

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C durant le transit.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le contenant d'origine non ouvert.

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AW3466-518	518 ml	8	160	800
AW3466-004	4 L	2	20	100
AW3466-015	15 L	1	16	48

AW3515

COLLE MÉLAMINE

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1^{ère} lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2^{ème} lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1^{er} jour de production de l'année courante.

Exemple: LA0123

1^{ère} lettre : L = 2020

2^{ème} lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123^{ème} cuvée produite depuis le 1^{er} janvier 2020

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Produit fabriqué pour la vente et usage au Canada seulement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.dural.ca et www.adhesifsdurapro.com.

DATE DE REVISION

Janvier 2021

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.

550 avenue Marshall,
Dorval, Qc CANADA H9P 1C9

