

## AM0220

## ADHÉSIF POUR MEMBRANES DE VINYLE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AM0220 est une colle contact formulée pour la pose permanente de membrane de vinyle en PVC sur contreplaqué de grade extérieur, bois traité sous pression, béton durcit. AM0220 résiste aux conditions de température de -29°C à 49°C. AM0220 est excellent pour coller les membranes de vinyle en PVC laminées à un endos tissé aux patios, marches, aires de jeux, terrasses et autour de la piscine pour installations résidentielles et commerciales légers.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Haut pouvoir collant**
- **Application au pinceau ou rouleau**
- **Résistant aux intempéries**

### PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi jusqu'à consistance uniforme. Aucune dilution nécessaire. La surface doit être stable, linéaire, propre, sec et libre de contaminants. Les substrats et les matériaux doivent être à une température entre 10°C to 35°C 48 heures avant l'installation et 72 heures après.

### APPLICATION

Étendre la membrane en position sans adhésif. Rouler la membrane vers l'arrière pour une surface pouvant être collée entre 10 et 20 minutes. Appliquer une couche uniforme de colle sur les deux surfaces à l'aide d'un pinceau doux ou un rouleau à poils courts résistant au solvant. La colle doit être appliquée aux deux surfaces dans un temps le plus rapproché de l'autre. Laisser sécher jusqu'à ce que le film soit luisant et collant, sans transfert au doigt au touché. Place les deux surfaces en position exacte et joignez-les soigneusement. La liaison est instantanée au contact et les surfaces ne peuvent être repositionnées. Éviter les plis et les poches d'air. Avec un rouleau de métal, appliquer une pression ferme sur toute la surface en travaillant du centre vers les bords. Rouler l'installation complétée dans les 2 directions à angle de 90° avec un rouleau de 3 sections de 75 lb. Les coins et les rebords peuvent être coupés pour la finition immédiatement. Sceller les joints et chevauchements avec DURAPRO AM3274. Limiter la circulation pendant 3 jours afin de permettre à l'adhésif de sécher complètement.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

<b>Viscosité</b>	900 - 1,100 cps (4/20 rpm/25°C)
<b>Solides</b>	19.0 – 19.5 %
<b>Couleur</b>	Ambre
<b>Odeur</b>	Ketone à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
<b>Poids spécifique</b>	0.81
<b>Temps de séchage</b> (la basse température et haute humidité augmentent le temps de séchage)	Temps de travail: 10 - 20 minutes Durcissement: 7 jours
<b>Point éclair</b>	-18°C
<b>Température d'application</b>	10°C to 35°C
<b>Température de service</b>	-29°C to 49°C
<b>Résistance aux intempéries</b>	Excellent (lorsque sec)

### ATTENTION

Se reporter aux recommandations du fabricant de la membrane pour des instructions d'installation détaillées. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment.

### POUVOIR COUVRANT

1 Litre couvre approximativement 3 m<sup>2</sup> (120 p.c./gallon d'aire de surface ou 60 p.c. de surface collée).

Remarque: les rendements indiqués sont basés sur des calculs théoriques à des fins de comparaison et peuvent varier en fonction des conditions particulières du chantier. Les surfaces et les substrats poreux peuvent nécessiter plus d'adhésif que le taux de couverture typique.

### NETTOYAGE

Nettoyer les mains et les outils immédiatement après utilisation avec du toluène.

### EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AM0220-950	950 ml	6	84	504
AM0220-378	3.78 L	2	36	180
AM0220-189M	18.9 L	1	16	48

## AM0220

## ADHÉSIF POUR MEMBRANES DE VINYLE

### ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable à -10°C. Éviter les cycles de congélation / dégel prolongés ou répétés. Si le produit gèle, laisser dégeler à la température ambiante et bien remuer avant de l'utiliser.

### DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

### ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

### ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

### PRÉCAUTIONS

CONTENU NOCIF. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Porter un masque. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet pouvant produisant des étincelles, tel un moteur électrique. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Utilisez un outil comme un tournevis pour ouvrir le contenant. Refermer le contenant après chaque utilisation. **Premiers soins:** Contient Acétone; Hexane; Toluène; 3-Méthylpentane; 2-Méthylpentane. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.  
SE RÉFÉRER A LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

### CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 chiffres.

1<sup>er</sup> et 2<sup>ième</sup> chiffres = derniers 2 chiffres de l'année de production.

3<sup>ième</sup> et 4<sup>ième</sup> chiffres = correspond au mois de production.

5<sup>ième</sup> et 6<sup>ième</sup> chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 01 au 1<sup>er</sup> jour du mois de production.

Exemple: 191215

1<sup>er</sup> et 2<sup>ième</sup> chiffres = 19 = 2019

3<sup>ième</sup> et 4<sup>ième</sup> chiffres = 12 = décembre

5<sup>ième</sup> et 6<sup>ième</sup> chiffres = 15 = 15<sup>ième</sup> cuvée produit en décembre

### GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Fabriqué pour vente et usage au Canada.

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

### SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse [durapro@dural.ca](mailto:durapro@dural.ca)

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse [www.dural.ca](http://www.dural.ca).

## AM0220

## ADHÉSIF POUR MEMBRANES DE VINYLE

---

**DATE DE REVISION**

Février 2020

**FABRIQUÉ PAR:**

**Dural**, division de MULTIBOND Inc.

550 avenue Marshall, Dorval, Québec, CANADA H9P 1C9

