

AC0054

ADHÉSIF POUR PANNEAUX ISOLANTS

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AC0054 est un adhésif de construction ininflammable à base de latex pour l'installation de panneaux isolants fait en polystyrène ou polyuréthane (blanc, bleu, rose, vert, etc.), sur les murs intérieurs de béton, bloc de béton, maçonnerie, gypse et bois. AC0054 n'affecte pas aucune mousse polystyrène quelle qu'en soit la marque (Styrofoam™, Isofoam™, Celfort™).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Prise rapide**
- **Comble les interstices**
- **N'endommage pas les panneaux**

PRÉPARATION

La surface doit être stable, linéaire, propre, sèche et exempte de contaminants. Le substrat, les panneaux (déballés) et l'adhésif doivent être à la température de la pièce (entre 10°C et 35°C) 24 heures avant l'installation. Le béton doit être bien durci, exempt d'humidité et de pression hydrostatique.

APPLICATION

À LA TRUELLE : Étaler l'adhésif avec une truelle dentée en V de 5mm (3/16"x3/16"x3/16") tenue à un angle de 45°. Étendre uniformément du centre et aux bords du panneau. **PAR POINTS :** Apposer des points de 3cm (1 1/4") en diamètre par au moins 6mm (1/4") d'épaisseur à tous les 30cm (12") par 30cm (12") sur la surface entière. **PAR FILETS :** Couper le bec de la cartouche à un angle de 90°, à une dimension qui permet de faire des filets d'au moins 6mm (1/4") en diamètre. Percer la membrane d'aluminium qui scelle la cartouche. Utilisant un fusil à calfeutrer et appliquant une pression uniforme, étendre l'adhésif en filet continu au long des joints et madriers en formant des zigzags ou sur le périmètre au dos du panneau ainsi qu'à tous les 20cm (8"). **DANS TOUS LES CAS :** En dedans des 10 minutes suivant l'application de l'adhésif, presser fermement les matériaux en place pour aplanir l'adhésif entre les deux surfaces. Employer un rouleau pour appliquer une pression uniforme et obtenir le maximum de transfert de l'adhésif. Ne pas bouger le panneau une fois en place. Attendre 24 heures avant d'appliquer une force sur les matériaux.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	0.9 – 1.1 MM cps ("F" T bar / 2 rpm/25°C)
Solides	69 – 71 %
Couleur	Blanc
Odeur	Faible à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
Densité	1.8
Temps d'exposition à l'air	30 - 40 minutes
Résistance à l'eau	Excellente (une fois sec)
COV calculé (SCAQMDR 1168) (Ecologo UL2762)	< 50 g/L moins l'eau < 5 % par poids

POUVOIR COUVRANT

À LA TRUELLE : 1.5 m² / Litre (60 p²/gallon)

PAR POINTS : 6 m² / Litre (240 p²/gallon)

PAR FILETS : 31 mètres linéaires / Litre (360 pieds de long/gallon)

ATTENTION

Consulter les normes de l'industrie. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment. Se référer aux recommandations du fabricant de panneau pour les instructions détaillées d'installation. Dans certains cas, quelques clous peuvent être nécessaire pour l'alignement et le support pendant le durcissement. AC0054 n'est pas recommandé pour joindre deux matériaux non poreux tels que le métal, le verre, la céramique lustrée, le bois verni, et le plastique.

NETTOYAGE

Nettoyer les mains et les outils immédiatement après à l'eau tiède avant que le produit sèche. Si l'adhésif a séché, nettoyer avec un nettoyeur d'adhésif ou un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre.

ENTREPOSAGE

Conservé à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C durant le transit.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

AC0054

ADHÉSIF POUR PANNEAUX ISOLANTS

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AC0054-950	950 ml	6	72	432
AC0054-378	3.78 L	2	20	100
AC0054-015	15 L	1	16	48

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED. Produit certifié pour impact environnemental réduit (ECOLOGO UL2762).

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

Produit de consommation emballé pour vente et usage au CANADA.

CODE DE FABRICATION

Le numéro de lot (ou de cuvée) est un code à 7 chiffres imprimé sur un autocollant et fixé sur le couvercle ou sur le panneau latéral du contenant.

1^{er} chiffre indique le mois de production;

2^{ème} et 3^{ème} chiffres indiquent les deux derniers chiffres de l'année de production;

4 derniers chiffres sont le numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1^{er} jour de production de l'année courante.

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.adhesifsdurapro.com.

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.

550 avenue Marshall,
Dorval, Qc CANADA H9P 1C9

DATE DE REVISION

Juin 2021

